

ESMALTE MARTILLADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Es un producto elaborado a base de resinas Sintéticas especiales, con pigmentos y aditivos de gran estabilidad y buena performance, impartiendo una película de alta resistencia a la luz, corrosión e intemperie.

TIPO

Sintéticas especiales.

USOS

Se recomienda como acabado en estructuras de fierro, para el sector industrial, ofreciendo excelente protección y durabilidad.

COLORES

Según carta.

ACABADO

Brillante.

DATOS FÍSICOS

Dilución : Thinner Acrílico Alcon
Volumen de Sólidos : 36% +/- 1 %
Viscosidad Krebs (KU) : 100 – 120 KU
Espesor de Película seca : 1 a 1.5 mils.”

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

METAL FERROSO

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, oxido o cualquier sustancia extraña.

EQUIPOS DE APLICACIÓN

- Brocha y Rodillo : Dilución con thinner acrílico Alcon hasta 5 %.
- Pistola convencional : Dilución con thinner acrílico Alcon, hasta 25 %.
- Pistola Airless : No requiere dilución.

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN

- La superficie debe estar libre de suciedad, grasa, y otro material extraño.
- Homogenizar la pintura antes de aplicar.
- Agregar un 25% de Thinner acrílico Alcon, 25%; hasta obtener una viscosidad de aplicación adecuada.

TIEMPO DE SECADO

A 1.0 mils seco, 25 °C y H.R. 60%
Al Tacto : 05 – 10 Minutos
Tacto ruro : 01– 02 Horas

RENDIMIENTO TÓRICO

Rendimiento teórico : 36 m² / Gl. a 1.5 mils seco.

BASE RECOMENDADA

Anticorrosivo Alquídico

MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envases de hojalata de 1 Gl. (3.785 L.), Lata de 5 Gl.



IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.